

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



ART 86 "MONOCAPA" SUPERCOUVRANT

CODE: 05-086010

1) DESCRIPTION

Peinture plastique mate à base de copolymères acrylovinyliques, pour la décoration d'intérieurs. Haut pouvoir couvrant. Opacité maximale en une couche.

Classification AFNOR NF T 36005 Famille I Classe 7b2.

2) CARACTÉRISTIQUES

N°	PROPRIÉTÉS	UNITÉS	VALEURS	NORMES
1	COULEUR	-	BLANC	FH-001
2	DENSITÉ	g/cc	1.55 – 1.60	FH-003
3	VISCOSITÉ	cpoise	9000-18000	FH-006
4	LAVABILITÉ	deux couches	>10000	FH-007
5	TEMPS DE SÉCHAGE	min	30	FH-009
6	RECOUVRABLE	heures	4-12	-
7	RENDEMENT	m ² / L	7 –8	FH-012
8	BRILLANCE	%	<4	FH-005
9	EXTRAIT SEC	%	63	FH-004
10	CONTENU DE VOC	g/L	< 30 *	-

*Valeur limite (2010) selon la Directive 2004/42/CE pour ce produit (sous cat. A/a) : 30 g/L.

3) PROCÉDÉ D'APPLICATION

Ne pas peindre à une température inférieure à 5°C, ni par temps pluvieux. Agiter le produit jusqu'à sa complète homogénéisation avant son utilisation. Ne pas appliquer sur de la colle ou de la chaux.

N°	VARIABLE	RECOMMANDATION
1	SYSTÈME D'APPLICATION	Brosse, Rouleau, Pistolet Pneumatique, Pistolet Airless
2	SURFACE A PEINDRE	Ciment, béton, plâtre,...
3	PRÉPARATION DE SURFACE	Sèche, bien préparée, support non friable, sans fissures. Conforme à NTE-RPP-24
4	DILUANT	Ne pas diluer

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



ART 86 "MONOCAPA" SUPERCOUVRANT

CODE: 05-086010

4) PROCÉDÉ RECOMMANDÉ

SURFACE	IMPRESSION	INTERMÉDIAIR E	FINITION
Plâtre, Béton	Art.169 Selloropal	-	Art.86 Monocapa

5) EMBALLAGES

Le produit se commercialise dans les emballages suivants :



15 L

4 L

750 mL

A conserver dans l'emballage d'origine fermé à une température entre 10 et 25° C.

6) SÉCURITÉ

Vous pouvez trouver les renseignements de sécurité de cet article sur les fiches de sécurité du produit.

Dernière revision: 26/07/09

Cette fiche technique a pour objet d'informer nos clients sur les propriétés de nos produits. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles et sur des essais sur des surfaces conformes aux normes. Cet apport de renseignements n'exempte pas nos clients de vérifier la convenance du produit par des essais sur la surface et dans les conditions réelles.