

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 92 "OROPALACK" ESMALTE LACA POLIURETANO

CODIGO: 03-092FC1

1) DESCRIPCION

Esmalte – laca de poliuretano satinado. Ofrece un acabado laca de tacto sedoso y buena cubrición, con elevada resistencia a los roces. Especialmente recomendado para el lacado de muebles, puertas, marcos. Diseñado para soportar temperaturas de hasta 100°C, es muy útil para la decoración de elementos metálicos como radiadores, tuberías... En definitiva, se trata de un acabado decorativo satinado y resistente, tanto para interiores como para exteriores.

2) CARACTERISTICAS

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	NORMA
1	COLOR	-	Blanco, Negro	FH-001
2	PESO ESPECIFICO	g/mL	1.13 – 1.33 *	FH-003
3	VISCOSIDAD	s	120 – 180	FH-002
4	SECADO TACTO	horas	2 – 3	FH-009
5	REPINTADO	horas	12	-
6	RENDIMIENTO	m ² / L	12 – 18	FH-012
7	BRILLO	%	20 – 40	FH-005
8	SOLIDOS (PESO)	%	65 – 70	FH-004
9	ADHERENCIA	%	100 (Máxima: GT0)	FH-011
10	GRANULOMETRIA	µm	≤ 15	ASTM-B117
11	CONTENIDO VOC	g/L	<400 **	-

*Según color. ** Valor límite (2007) según la Directiva 2004/42/CE para este producto (sub cat. A/d): 400 g/L

3) DATOS DE APLICACIÓN

Remover bien el contenido del envase con una espátula. Al aplicarlo como capa intermedia, conviene realizar un lijado fino antes de aplicar el acabado.

Nº	VARIABLE	RECOMENDACION
1	SISTEMA DE APLICACION	Brocha, Rodillo, Pistola Neumática
2	SUPERFICIE A PINTAR	Todo tipo de superficies convenientemente imprimadas.
3	PREPARACION DE SUPERFICIE	Seca y limpia, conforme a NTE-RPP-34-35
4	DILUYENTE	- Brocha: No diluir ó máx. 3% Art.310 - Pistola: Hasta 20% Art.302



HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 92 "OROPALACK" ESMALTE LACA POLIURETANO CODIGO: 03-092FC1

4) PROCESO RECOMENDADO

SUPERFICIE	IMPRIMACION	INTERMEDIA	ACABADO
Hierro	Art.131 Imp.Fosf.Zinc	Art.92 Oropalack	Art.92 Oropalack
Madera	Art.289 Selladora	Art.92 Oropalack	Art.92 Oropalack

5) ENVASES

El producto se comercializa en los siguientes envases:



4 L

750 mL

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

6) SEGURIDAD

Los datos de seguridad de este artículo los puede encontrar en las fichas de seguridad del producto.

Última revisión: 15/01/09

Esta hoja técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Los datos que figuran están basados en nuestros conocimientos actuales y en ensayos sobre superficies conformes a las normas. Esta aportación de datos, no exime a nuestros clientes de comprobar la idoneidad del producto con ensayos sobre la superficie y bajo condiciones reales.