

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 494 ESMALTE METALIZADO ANTIOXIDANTE CODIGO: 13-494FC

1) DESCRIPCION

Esmalte metalizado para decoración con pigmentos especiales que confieren al producto un carácter antioxidante. De fácil aplicación, se obtiene un alto brillo metalizado, con buena resistencia exterior y excelente efecto decorativo. Aplicable tanto en exteriores como en interiores sobre todo tipo de superficies convenientemente imprimadas (puertas, ventanas, muebles, faroles, verjas,...)

2) CARACTERISTICAS

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR	NORMA
1	COLOR	-	Carta Metalizado	FH-001
2	PESO ESPECIFICO	g/mL	0.90 – 0.95	FH-003
3	VISCOSIDAD	s	50 – 100	FH-002
4	SECADO TACTO	horas	4 – 8	FH-009
5	REPINTADO	horas	24 – 48	-
6	RENDIMIENTO	m ² / L	13 – 19	FH-012
7	BRILLO	%	Metalizado	FH-005
8	SOLIDOS (PESO)	%	45 – 47	FH-004
9	ADHERENCIA	%	100 (Máxima: GT0)	FH-011
10	COV	g/L	490	-

**Valor límite (2010) según la Directiva 2004/42/CE para este producto (sub cat. A/i): 500 g/L

3) DATOS DE APLICACIÓN

Remover bien el contenido del envase con una espátula. Para un acabado estético de mayor calidad se recomienda aplicar a pistola.

Nº	VARIABLE	RECOMENDACION
1	SISTEMA DE APLICACION	Brocha, Rodillo, Pistola Neumática, Pistola Airless
2	SUPERFICIE A PINTAR	Acero, Madera
3	PREPARACION DE SUPERFICIE	Seca y limpia, conforme a NTE-RPP-34-35-36.
4	DILUYENTE	- Brocha: No diluir ó máx. 2% Art.310 - Pistola: Hasta 5% Art.302

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



ART 494 ESMALTE METALIZADO ANTIOXIDANTE CODIGO: 13-494FC

4) PROCESO RECOMENDADO

Aplicar 2 manos de 20-30 μm sobre fondo gris o blanco.

SUPERFICIE	IMPRIMACION	INTERMEDIA	ACABADO
Hierro	Art.131 Imp.Fosf.Zinc	Art.494 Metalizado	Art.494 Metalizado
Madera	Art.289 Selladora	Art.494 Metalizado	Art.494 Metalizado

5) ENVASES

El producto se comercializa en los siguientes envases:



4 L

750 mL

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

6) SEGURIDAD

Los datos de seguridad de este artículo los puede encontrar en las fichas de seguridad del producto.

Última Revisión: 24/06/09

Esta hoja técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Los datos que figuran están basados en nuestros conocimientos actuales y en ensayos sobre superficies conformes a las normas. Esta aportación de datos, no exime a nuestros clientes de comprobar la idoneidad del producto con ensayos sobre la superficie y bajo condiciones reales.