

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



OROPLAST ETIQUETA ROJA CODIGO: 14-BXOROROJ

1) DESCRIPCION

Enlucido en polvo de renovación interior, especial para el alisado de superficies pintadas, tales como gotelé plastificado, pinturas viejas, etc... en capa delgada o gruesa indistintamente y para la nivelación de soportes en general. Fácil de aplicar, alisar y lijar. Permite repasar antes de su secado. Aplicable en espesor máximo de 4 mm para cubrir imperfecciones. Excelente poder cubriente.

2) CARACTERISTICAS

| Nº | PROPIEDAD | UNIDADES | VALOR | NORMA | |
|----|---|----------------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | COMPORTAMIENTO AL FUEGO | - | M0 | - | |
| 2 | pH | - | Neutro | s/ITE CI/18-L | |
| 3 | RENDIMIENTO DEL PRODUCTO AMASADO | Kg/m ² mm | 1.33 | s/ITE CI/62-L | |
| 4 | RESISTENCIA AL RAYADO (dureza lápiz) | - | F | s/ITE CI/26-L | |
| 5 | DUREZA SHORE | - | 66 | s/ITE CI/22-L | |
| 6 | VIDA ÚTIL | h | 4 | s/ITE CI/51-L | |
| 7 | ADHERENCIA SOBRE ESCAYOLA, PINTURA PLASTICA Y CEMENTO | MPa | > 0.3 | s/Anexo 2 NF P 74202-1, DTU 59.2* | |
| 8 | TIEMPO DE SECADO** | Hormigón | h | 8 | s/ITE CI/52-L |
| | | Pintura | h | 7 | |
| | | Escayola | h | 9 | |

*c/instrumento de medida de fuerza 1210 AE-5KN-B

** capa media 2 mm

3) DATOS DE INTERES

- Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. No se debe mezclar el producto con otros materiales para conservar sus características técnicas.
- No aplicar sobre superficies no absorbentes.
- Los componentes minerales del material no contienen arcillas ni ignífugos. Por lo tanto, es desaconsejable aplicar sobre fondos recalentados.
- No conviene mojar los soportes. El producto tiene la capacidad de retener el agua del amasado, permitiendo ser trabajado fácilmente sin arrancarse. Contiene componentes higroscópicos que absorben la humedad que contiene el aire. Aplicar siempre en condiciones favorables de humedad ambiental.
- No aplicar sobre pinturas viejas que puedan desprenderse al enlucir.

HOJA TECNICA DE PRODUCTO



OROPLAST ETIQUETA ROJA CODIGO: 14-BXOROROJ

3) DATOS DE UTILIZACION

1.- PREPARACION DE SUPERFICIE: Debe estar sana, limpia y exenta de humedad. En caso de que el fondo sea de naturaleza pulverulenta, aplicar una capa de Art.17 BARNIZ LATEX para favorecer la adherencia. Queda expresamente desaconsejado el empleo en soportes fatigados sin previo saneamiento. Se debe rascar hasta el soporte consistente y aplicar una capa de Art.17 BARNIZ LATEX para tratar las trazas de polvo que pudiera haber.

2.- Mezclar manual ó mecánicamente con un 40-45% de agua (400-450 g de AGUA a 1Kg de OROPLAST). Dejar reposar la pasta unos minutos antes de aplicar.

3.- Alisar siempre de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante. Tomar los empalmes de arriba abajo. Dejar secar antes de lijar. A continuación volver a enlucir, esta vez de derecha a izquierda, realizando los empalmes de izquierda a derecha. Dejar secar y lijar.

4. Si no se observan imperfecciones, proceder al pintado con pintura plástica (consultar catálogo OROPAL grupos 04 PINTURAS HIDRÓFUGAS FACHADAS y 05 PINTURAS PLÁSTICAS).

4) ENVASES

El producto se comercializa en los siguientes envases:



15 Kg

5 Kg

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

6) SEGURIDAD

Los datos de seguridad de este artículo los puede encontrar en las fichas de seguridad del producto.

Esta hoja técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Los datos que figuran están basados en nuestros conocimientos actuales y en ensayos sobre superficies conformes a las normas. Esta aportación de datos, no exime a nuestros clientes de comprobar la idoneidad del producto con ensayos sobre la superficie y bajo condiciones reales.